


C12-13 Alkyl Glycidyl Ether



化審法/安衛法 No. (2)-2426  
CAS No. 120547-52-6  
TSCA 登録

エポゴーセー®ANは、C12-13 混合アルコールのグリシジルエーテルで、凝固点が低いことが特徴です。

エポキシ樹脂反応性希釈剤としては、適度の希釈効果があり、また低毒性、低揮発性です。

### 1. 物理的性状

項 目	単 位	数 値	備 考
沸 点	°C	293~297	101.3kPa(760mmHg)
引 火 点	°C	168	クリーブランド開放式
溶 解 性		不 溶	水
		可 溶	有機溶媒

### 2. 当社品の一般規格

規 格 項 目	単 位	規 格 値	備 考
W P E		290 ~ 310	
全 塩 素	%	5.0 以下	アルカリ分解モール法
可 鹼 化 塩 素	%	0.5 以下	
水 分	%	0.3 以下	カールフィッシャー法
比 重		0.82 ~ 0.92	密度比重計法 d25/4
粘 度	mPa·s	8.0 ~ 9.0	動粘度×比重 25°C
色 調	APHA	50 以下	
凝 固 点	°C	-2.0 以下	

### 3. 用 途

エポキシ樹脂反応性希釈剤など

### 4. 荷姿

ドラム缶 180kg

### 5. 取扱上の注意（詳細についてはMSDSを用意しています。）

常温での引火性はありませんが、高温で取扱う場合は火気にご注意下さい。  
取扱いの際は保護メガネ、ゴム手袋等の保護具を着用して下さい。

### 6. 適用法令

消防法：危険物第4類第3石油類 非水溶性液体



四日市合成株式会社 営業部

〒104-0031 東京都中央区京橋1丁目3番1号 八重洲口大栄ビル9階

電話(03)3275-1701(代) FAX(03)3275-1750

E-mail [ygs-eigyo@yg-chem.co.jp](mailto:ygs-eigyo@yg-chem.co.jp) URL <http://www.yg-chem.co.jp>