


C12-13 Alkyl Glycidyl Ether

化審法/安衛法 No. (2)-2426

CAS No. 120547-52-6

TSCA 登録



エポゴーセー®ENは、C12-13 混合アルコールのグリシジルエーテルで、塩素含有量が少ないことが特徴です。

エポキシ樹脂反応性希釈剤としては、適度の希釈効果があり、また低毒性、低揮発性です。

### 1. 物理的性状

項目	単位	数値	備考
沸点	°C	293~297	101.3kPa(760mmHg)
引火点	°C	162	クリーブランド開放式
溶解性		不溶	水
		可溶	有機溶媒

### 2. 当社品の一般規格

規格項目	単位	規格値	備考
W P E		275 ~ 295	
全塩素	%	3.0 以下	アルカリ分解モール法
可ケン化塩素	%	0.08 以下	
水分	%	0.3 以下	カールフィッシャー法
比重		0.890 ~ 0.900	密度比重計法 d25/4
粘度	mPa·s	6.7 ~ 7.7	動粘度×比重 25°C
色調	APHA	20 以下	

### 3. 用途

エポキシ樹脂反応性希釈剤など

### 4. 荷姿

石油缶 16kg      ドラム缶 180kg

### 5. 取扱上の注意（詳細についてはMSDSを用意しています。）

常温での引火性はありませんが、高温で取扱う場合は火気にご注意下さい。  
取扱いの際は保護メガネ、ゴム手袋等の保護具を着用して下さい。

### 6. 適用法令

消防法：危険物第4類第3石油類 非水溶性液体



**四日市合成株式会社** 営業部

〒104-0031 東京都中央区京橋1丁目3番1号 八重洲口大栄ビル9階

電話(03)3275-1701(代)      FAX(03)3275-1750

E-mail [ygs-eigyo@yg-chem.co.jp](mailto:ygs-eigyo@yg-chem.co.jp)      URL <http://www.yg-chem.co.jp>