


1,6-Hexanediol Diglycidyl Ether

化審法 No. 7-1280

TSCA 登録

EINECS No. 240-260-4



エポゴーセー®HDは、1,6ヘキサジオールのグリシジルエーテルです
エポキシ樹脂反応性希釈剤としては二官能のため物性低下が少なく、また低毒性、低揮発性です。

1. 物理的性状

| 項目 | 単位 | 数値 | 備考 |
|-----|----|-----|---------------|
| 沸点 | °C | 20 | 533Pa (4mmHg) |
| 引火点 | °C | 181 | |
| 溶解性 | | 微溶 | 水 |
| | | ∞ | 有機溶媒 |

2. 当社品の一般規格

| 規格項目 | 単位 | 規格値 | 備考 |
|--------|-------|---------------|---------------|
| W P E | | 150 ~ 160 | |
| 全塩素 | % | 6.0 以下 | アルカリ分解モール法 |
| 水分 | % | 0.2 以下 | カールフィッシャー法 |
| 可ケン化塩素 | % | 0.1 以下 | |
| 比重 | | 1.060 ~ 1.080 | 密度比重計法 d 25/4 |
| 粘度 | mPa·s | 15 ~ 25 | 動粘度×比重 |
| 色調 | APHA | 50 以下 | |

3. 用途

エポキシ樹脂反応性希釈剤など

4. 荷姿

ドラム缶 200kg

5. 取扱上の注意（詳細についてはSDSを用意しています。）

常温での引火性はありませんが、高温で取扱う場合は火気にご注意下さい。
取扱いの際は保護メガネ、ゴム手袋等の保護具を着用して下さい。

6. 適用法令

消防法：危険物第4類第3石油類 非水溶性液体



四日市合成株式会社 営業部

〒104-0031 東京都中央区京橋1丁目3番1号 八重洲口大栄ビル9階

電話(03)3275-1701(代) FAX(03)3275-1750

E-mail ygs-eigy@dk-web.co.jp URL <http://www.yg-chem.co.jp>